

Bouwtechniek

BODENVERSIEGELUNG BV 20



- > 1 component
- > Eenvoudige verwerking
- > Chemisch bestendig
- > Hoge dekkraft
- > Zijdemat

Producteigenschappen

Gebruiksklaar, waterverdunbaar, zijdematte, lichtechte, vergelings- en weerbestendige verzegeling op reinacrylaatbasis. Bestend tegen de inwerking van brandstoffen, minerale oliën, verdunde zuren en logen evenals talrijke chemicaliën (zie resistentielijst).

Toepassing

Binnen- en buiten toepasbaar voor beloopbare oppervlakken met lichte mechanische belasting. Voor verzegelen van minerale ondergronden zoals beton- en dekvloeren in kelders en (bij)keukens, werkplaatsen, wasruimtes, natte ruimtes, opvangbakken voor stookolie. Maar ook voor coaten van balkons, terrassen, betonnen trappen etc.

Productinformatie

Verpakking:

6 kg set, 85 emmers per pallet
12 kg set, 36 emmers per pallet

Opslag:

Vorstvrij, koel en droog op originele pallet bewaren. 12 maanden houdbaar.



Technische gegevens

Dichtheid	± 1,25 kg/l
Kleuren	Ral 7030 of 7032
Overschilderbaar:	ca. 2 – 4 uur
Viscositeit:	ca. 13000 mPas
Verbruik per laag:	0,15 – 0,25 KG/M ²

Bij onze opgave gaan we uit van doorsnee gemiddelden, welke onder laboratoriumomstandigheden worden bereikt. Door omgevingsfactoren kunnen de aangegeven waardes afwijken.

Testrapporten

Getest volgens EN 1504-2

Verwerking

Aanbevolen gereedschap:

Mixer, kwasten, roller, afstrijkrooster, airless spuit

Ondergrond:

De ondergrond moet droog, vorstvrij, schoon, draagkrachtig en vrij van hechting verstorende materialen zijn als stof, vuil, olie en vet en voldoen aan de geldende technische nationale en Europese richtlijnen.

Vorbereiden:

34101, BODENVERSIEGELUNG BV 20, geldig vanaf: 15.04.2020

Bouwtechniek

De ondergrond mag maximaal 4% vocht bevatten (Cm apparaat). Voldoende draagkrachtig zijn. Ondergrondtemperatuur minimaal 12 graden celcius en 3 K boven het dauwpunt.

Aanmaken:

Materiaal is klaar voor gebruik, even doormixen en eventueel max 15% water toevoegen voor de eerste laag.

Verwerking:

Eerste laag met geschikt gereedschap aanbrengen (kan tot 15% met water verdund worden). Na het aantrekken, na ca 2 – 4 uur kan de 2^e laag aangebracht worden. 2 tot 3 lagen worden aanbevolen. Na 1 week drogen is de coating volledig belastbaar.

Nabehandeling:

De behandelde ondergrond moet tegen zon, tocht en weersinvloeden beschermd worden tijdens de uitharding.

Richtlijnen en Tips

Materiaal:

- Bij verwerking buiten de ideale temperatuur- en /of luchtvochtigheid kunnen de materiaaleigenschappen veranderen.
- Materialen vooraf op de juiste verwerkingstemperatuur brengen (laten acclimatiseren).
- Om de producteigenschappen te behouden mogen er nooit andere materialen toegevoegd worden!
- Gekleurde producten dienen voor verwerking gecontroleerd te worden op afwijkingen in kleurtönen.
- Kleurgelijkheid kan enkel binnen 1 charge gegarandeerd worden.
- De kleurweergave kan door omgevingsfactoren wezenlijk beïnvloed worden.

Omgevingsfactoren:

- Niet bij temperaturen onder +5°C verwerken!
- De ideale verwerkingstemperatuur voor materiaal, ondergrond en omgeving licht tussen +15°C tot +25°C.
- De ideale luchtvochtigheid ligt tussen 40%

tot 60% relatieve luchtvochtigheid.

- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, verlaagde luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droging, afbindingstijd en uitharding.
- Gedurende de drogings-, reactie-, en uithardingsfase zorg dragen voor voldoende beluchting. Tocht te allen tijde vermijden.
- Beschermen tegen direct zonlicht, wind en weer!
- Aangrenzende bouwdelen afschermen!

Tips:

- Wij adviseren altijd een proefvlak aan te leggen om het systeem te testen.
- Productinformatiebladen van het toegepaste systeem van Murexin-producten na te leven. met het vloerverwarming systeem aan.
- Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking van producten.

Belangrijke opmerkingen

Normen, richtlijnen en productinformatiebladen betreffende de ondergrond in acht nemen!

Persoonlijke bescherming:

- Draag bij verwerking van chemische producten beschermende handschoenen, bv van kunststof, een veiligheidsbril en stofmasker.
- Draag beschermende kleding tijdens verwerking van de materialen.
- raadpleeg bij twijfel het veiligheidsblad

Dit productblad is op onze omvangrijke ervaring naar beste eer en geweten samengesteld. Dit productinformatieblad vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorgaande berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te testen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in dit technische blad, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove schuld of opzet verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing. Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kind Bouwchemie. Alle rechten voorbehouden.

34101, BODENVERSIEGELUNG BV 20, geldig vanaf: 15.04.2020